



DOI: [http://dx.doi.org/10.28936/jmracpc11.2.2019.\(10\)](http://dx.doi.org/10.28936/jmracpc11.2.2019.(10))

استخدام ترببات الاطيان المعدنيه في صحراء الانبار الغربية في تجزئة النفط الثقيل (نفط القياره)

حسين حاتم متعب الكباسي^{1*}, طارق عبد الجليل منديل²

¹قسم الكيمياء، كلية العلوم، جامعة الانبار، الانبار، العراق husenhatam86@gmail.com

²أستاذ دكتور، قسم الكيمياء، كلية العلوم، جامعة الانبار، الانبار، العراق tarik_jm@yahoo.com

الاستلام 15 / 7 / 2018، القبول 31 / 12 / 2018، النشر 31 / 12 / 2019



هذا العمل تحت سياسية ترخيص من نوع CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

الخلاصة

تم في هذا البحث تحويل عدد من اطيان غرب الانبار (اطيان الحديد الحمراء، الاتباكيت) بمعالجتها حراريًا بدرجة حرارة 650°C ومن بعد ذلك تصعيد جزء من هذه الاطيان بمقاعدها مع هيدروكسيد الصوديوم 5% لمدة ساعه واحده باستخدام المايكروويف كمحرك للطاقة وانجز أيضًا في هذا البحث تجزئة خام القياره الى مكوناته، والتجزئه شملت إزالة الاسفنتين بالترسيب من الخام وذلك باستخدام مذيب برافيني خفيف (الهكسان الاعتيادي) باعتباره مادة غير ذاتية فيه، بعدها تم ترشيحه باستخدام ورق الترشيح عديم الرماد رقم 42، تم اخذ الراشح المتمثل بالمالتينات وتبخيره بدرجة حرارة 75°C لازالة مذيبات الترسيب وتجفيفها وزونها وايجاد النسبة المئوية الوزنية للجزئين، وفصلت المالتينات إلى ثلاثة أجزاء رئيسية وكانت (المركبات البرافينية والاروماتية ومركبات الرزن) بطريقة (كروماتوغرافيا العمود) وتم استخدام عدة أطوار ثابتة لعمود الفصل.

الكلمات المفتاحية: النفط الخام، خام القياره، اطيان الانبار، الفلنت، الاتباكيت، اطيان الحديد الحمراء.

DOI: [http://dx.doi.org/10.28936/jmracpc11.2.2019.\(10\)](http://dx.doi.org/10.28936/jmracpc11.2.2019.(10))

USE OF CLAY MINERAL IN WESTERN ALANBAR DESERT AND USING FOR CRUDE OIL FRACTIONATION (ALQAYAIRA CRUDE)

Hussein Hatem Al.kubaisi¹, Tariq Abdul Jalil Mandeel²

¹Chemistry department, College of science, University of Anbar, Alanbar, Iraq husenhatam86@gmail.com

²Prof. Dr. Chemistry department, College of science, University of Anbar, Alanbar, Iraq tarik_jm@yahoo.com

Received 24/ 4/ 2018, Accepted 4/ 12/ 2018, Published 31/ 12/ 2019

This work is licensed under a CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



ABSTRACT

In this research, a number of the western al-Anbar clays (red iron clays, Attapulgite) were modified by treating them thermally with a temperature of 650°C. After that, these clays reflux with sodium hydroxide 5% for 1 hour by using microwave as a power supply. The research included fractionation alqayaira crude oil the fractionation included removing the asphaltene by precipitation from the crude using a simple paraffin solvent (normal hexane) as a non-soluble substance. After that it was filtered using the ash-free filter paper 42, the dissolved part, maltinate, was taken, drying a temperature of 75°C and weight, and to find the percentage of the two parts. Malatine was divided into three main parts (paraffin, aromatic and resin compounds) in column chromatography; several fixed phases of column were used.

Keywords: Crude oil, Alqayarah crude oil, Alanbar clays, iron red clays, attapulgite, chromatography.

* البحث مستقل من رسالة ماجستير للباحث الأول.



المقدمة INTRODUCTION

يعد النفط الخام مزيج معقد يحتوي على عدد كبير من المواد الكيميائية المختلفة ويتألف من اجزاء رئيسية هي (الهيروكربونات المشبعة، الهيدروكربونات العطرية، الراتنجات والمواد الاسفلتية) (Hasan *et al.*, 2007)، ويعرف النفط الخام كذلك بأنه سائل قابل للاشتعال يكون ذات لونبني او اسود في بعض الاحيان، وهو عبارة عن خليط من الهيدروكربونات المعقدة كما يحتوي على كميات صغيرة من الشوائب غير الهيدروكربونية والمعادن الاخرى التي تكون مختلفة الاوزان الجزئية وغيرها من المركبات العضوية السائلة التي وجدت في التكوينات الجيولوجية تحت سطح الأرض (Ibrahim, 2017)، وبعد نفط القيارة الخام واحدا من اقل نفوط العراق والعالم نظرا لاحتواه على كمية كبيرة من الكبريت وتعد من اعلى النسب المعروفة في العالم والتي تقدر باكثر من 8% لهذا السبب لم يستغل الخام في السابق بشكل كفؤ الذي اقتصر استغلاله على انتاج قير التبليط نظرا لمحتواه العالي من المواد الاسفلتية الثقيلة، اما بقية المشقات الفطية الاخرى فلم تأخذ قدرها من الاهتمام لانتاجها من هذا الخام بل على العكس، اذ ان بعض هذه المشقات (التي كانت تتكون بشكل عرضي اثناء عملية انتاج القير) تحرق ويتم التخلص منها بدون اجراء اي محاولة لاستغلالها والاستفادة منها ولعل ما يبرر مثل هذا التصرف في السابق هو توفر كميات كبيرة من الخامات الجيدة وباسعار رخيصة اما الان وبعد تغير كثير من الظروف الانتاجية وتضاؤل حجم الاحتياطات المعروفة وانخفاض معدلات الاكتشافات الجديدة فان اهمية مثل هذه الخامات ستزداد نظرا لان عملية اعدادها وتهيئتها للاستغلال بأي طريقة كانت ستكون ارخص واسهل من عملية تطوير مصادر الطاقة الاخرى ذات الكفاءة الاروطة كالرمال القيرية والزيت الصخري والفحم الحجري على سبيل المثال وما يرافقها من مخاطر تلوث بيئي كبير (Rijab, 1994)، وت تكون المعادن الطينية بصورة طبيعية في الطبيعة وخاصة في محافظة نينوى والأنبار، اذ ان الطين يكون ذو طبيعة ترابية يتكون عند ملامسة كمية من الماء لثاك الحبيبات الترابية وان التكوين الكيميائي لمعظم الاطيان هو اساسا من السليكا والالومينا والفسبار والكاوريولينات والدولومايت... الخ (Grabers, 2008)، وان النسب الكيميائية تختلف من طين لأخر ومن مكان لأخر وتخالف ايضا في طريقة الترابط بين العناصر الكيميائية المتواجدة في الطين من طين لأخر، واعتقد بعض الباحثين ان الاطيان عباره عن خليط من اكسيد السليكون والامنيوم والحديد او من خليط ملحى للاحضم الحديدية الالومينيه وهنالك اعتقاد اخر لبعض العلماء والباحثين بأنها عباره عن اكسيد مختلطه مفككه من السليكون والامنيوم والحديد وهنالك فرضيه تقول ان للطين مكونين يسمى احدهما كلایت clayite ولاخر بلینیت pleinite وان الكلایت هو في الحقيقة هو الكاوريولين الغير متبلور (غير متكتل) وله نفس التركيب الكيميائي، والبلینیت هو الماده الطينيه الضروريه في بعض المواد الطينيه وانها ماده غير متبلوره تحتوي على كمية سليكا اعلى وقلويات ارضيه او كلاهما وتكون نسبتها اعلى من الكلایت (Anwarul, 2008)، وان الفصل بالاطيان استخدم في عدة بحوث محلية منها (Aljoubory, 1999) و(Khalel, 2011).

المواد وطرق العمل MATERIALS AND CHEMICALS المواد المستخدمة Materials

نفط خام القيارة، كلوريد الصوديوم (british drug, %97)، الكحول الاثيلي (riydeal- dehean, %97)، اطيان غرب الانبار، هكسان اعنيادي (fluka, %99)، هيتان اعنيادي (british drug, %99)، تلوين (panreac, %98)، الكحول الميثيلي (british drug, %98)، بنزرين (GGR, %98).

الاجهزة المستخدمة Devices

عمود فصل الماني المنشأ ببعد (ارتفاع 50 سم) و(قطر داخلي 2.2 سم)، حمام مائي الكتروني (Lry35-china)، محرك مازج (vortex mixer-India)، فرن حرق حجري (carbolite-England)، مايكروويف (LG-Korea)، جهاز قياس الرنين النووي المغناطيسي (buker-400 MHZ).

طرق العمل Methods

اعداد الاطيان Clays setup

اطيان الحديد الحمراء Red iron clay

بعد جمع النماذج من مناطق غرب الانبار (الكره والحسينيات) بدأ العمل عليها واعدادها وتجهيزها للعمل وحسب الخطوات الآتية:

1. غسل الاطيان Clay wash

بعد جمع الاطيان جرى غسلها بالماء المقطر حيث تم وضعها في دورق زجاجي واضافة كميات من الماء وتركها لفتره زمنيه وباستخدام التركيد ومن ثم سكب الماء والابقاء على الاطيان، كررت العملية اكثر من مره لحين خلو الماء من الشوائب وبعدها وضعت الاطيان على قطعه من القماش وتركت لتجف بدرجة حرارة الغرفه.



2. سحق النموذج والتدرج الحبيبي للأطيان Crack of sample

ان الأطيان من مقالعها ومصادرها الطبيعية تكون غير متساوية الحجم فمنها ما هو متكتل لكتل كبيرة الحجم ومنها ما هو متوسط ومنها ما هو صغير الحجم ولهذا فمن الضروري اجراء تصحيح حجمي لهذه الأطيان فاستخدم لهذا الغرض اولاً الاهون الخزفي حيث تم سحق الأطيان عن طريق اضافة كمية من الكحول الاثيلي لغرض حماية الاجزاء المعدنية والهيئات البلاورية من التلف الثناء عملية السحق وامتصاص الحرارة المتولدة الثناء العملية، بعدها تم تصحيح الحجم الحبيبي للأطيان المعالجه في بحثنا هذا عن طريق استخدام مناخل ذات حجوم حبيبية مختلفة حيث تم النخل بمناخل ذات اقطار 50 مايكرومتر وبعدها اقطار 75 مايكرومتر وبعدها اقطار 150 مايكرومتر على التوالي وبعدها جمعت العينات المتبقية داخل هذه المناخل.

3. التصعيد باستخدام المايكروويف Reflux by micro wave

أخذ 80 غم من مسحوق اطيان الحديد الحمراء 150 مايكرومتر المعد سابقاً ووضع في دورق زجاجي وبعدها تم اضافة 100 ملتر من محلول NaOH بتركيز 5% ومزج محلول بجهاز المحرك الالكتروني لمدة ساعه واحد وبعدها نقل المزيج الى دورق غليان وتم اجراء عملية التصعيد لمدة ساعه باستخدام المايكروويف كمجهز للطاقة بعدها يرشن الناتج باستخدام قمع الفصل وورق الترشيح ونحتفظ بالراس المصعد مع NaOH.

4. الحرق Burn

أخذ 80 غم من مسحوق اطيان الحديد الحمراء 150 مايكرومتر المعد سابقاً ووضع في جفنه خزفيه وادخلت لوحدة الحرق حيث تم حرقها بدرجة حرارة 600°C وبזמן قدره 4 ساعات وبعدها تستخرج العينة وتوضع في جهاز سحب الرطوبة.

اطيان الاتبلاغيات Attapulgite clay


تم اتباع نفس طريقة العمل بالنسبة لأطيان الحديد الحمراء الموضحه اعلاه.

استخلاص الاسفلتين Asphaltene extraction

نظرأً للتاثير السلبي للاسفلتين على عمليات فصل المكونات الكيميائية (الاروماتية، النفثينية، البارافينية) بضمئها التداخلات التي يسببها تأثير عامل الاستقطابية من خلال وجود ذرات التتروجين والكيريت والأوكسجين في الصيغة التركيبية له وبغية تسهيل تجزئة مكونات الإسفلت كان لابد من إزالة الأسفلتين، وذلك باستخدام مذيبات هيدروكرбونية، حيث تم استخدام الهكسان الاعتيادي في ترسيب الأسفلتين حيث تم إضافة 100 ملتر من الهكسان الاعتيادي إلى 5 غم من خام القباره النقي والموزون بدقة بنسبة 100:5 (vol: weight)، وتم رج الخليط لمدة ساعه بدرجة حرارة الغرفة، ثم رش محلول بورقة ترشيح عديمة الرماد رقم 42، بعدها غسل الأسفلتين بكمية كافية من الهكسان الاعتيادي إلى أن أصبحت القطرات المستلمة من ورق الترشيح إلى الإناء الجامع عديمة اللون وتم تجفيفه بدرجة حرارة 100°C في الفرن ولمدة 24 ساعه وثم وزنه بدقة وايجاد نسبة الاسفلتين في المادة الإسفلتين النقاء، بعدها تم تجفيفها بدرجة حرارة الغرفة والحصول على المالتينات، ثم وزن بدقة وتم ايجاد نسبتها في المادة الإسفلتين النقاء (Khalel, 2011).

أعمدة الفصل Column

تم استخدام ساحة كعمود زجاجي Column ارتفاعه 50 سم وقطره 2.2 سم ومجهز في أسفلها بصنبور زجاجي للسيطرة على سرعة إمرار المذيبات، ووضع في أسفل العمود وعند فتحة الصنبور قطعة من الصوف الزجاجي وملاً العمود بوزن معين 50 غم من مادة الطور الثابت (الاطيان المعدنيه) المجهزه مسبقاً، وتمت عملية الفصل كما موضح في (المخطط، 1):



مخطط (1): خطوات فصل مكونات النفط الخام باستخدام طريقة كروماتوغرافيا العمود.



الفصل باستخدام اطيان الحديد الحمراء Separation by red iron clay

وزن 50 غم من الاطيان المعالجه مسبقاً (150 مايكرومتر) وعوامل بالهبتان الاعتيادي لغرض تسهيل عملية نقلها إلى عمود الفصل مع مراعاة تعبيء العمود جيداً مع النقر على العمود لغرض منع تكون الفجوات داخل العمود بعدها إضافة 5 غم من المالتينات وعوامل بعدها بالهبتان لغرض فصل المركبات ذات المحتوى البرافيني العالي وفي النهاية نلاحظ ان قطرات الهبتان الاعتيادي النازل من اسفل العمود اصبحت عديمة اللون، بعدها تم إضافة التولوين الى العمود لغرض فصل المركبات ذات المحتوى الاروماتيكي العالي وكما في المرة السابقة لحين الحصول على قطرات عديمة اللون ثم بعد ذلك إضافة مزيج من التلوين والكحول الايثيلي بنسبة 50:50 وفصل الجزء الأخير والمتمثل بالمركبات ذات المحتوى القطبي العالي (الراتنج)، ثم جمعت نواتج الفصل وقطرت تقظيرياً بسيطاً لغرض فصل المذيب عنها حيث تمت العملية تحت درجة حرارة المختبر والضغط الجوي الاعتيادي وكانت سرعة القطرة النازلة من العمود بمعدل 7-5 قطرة في الدقيقة الواحدة.

الفصل باستخدام اطيان الاتابلغایت Separation by attapulgite clay


اتبع نفس خطوات عمل الفصل باطيان الحديد الحمراء في الفقره اعلاه لكن باستخدام اطيان الاتابلغایت.

الفصل باستخدام عمود ثانى الطبقة Separation by daul layer column

تم نصب عمود الفصل الزجاجي وعيّن بـ 25 ملغم من اطيان الحديد الحمراء (150 مايكرومتر) المجهز والمنشطة والممزوج معها الهبتان الاعتيادي لغرض عملية النقل إلى عمود الفصل وتم تعبيء العمود جيداً مع النقر على العمود لغرض منع تكون الفجوات داخل العمود، ثم وضع فوق هذه الطبقة 25 ملغم من اطيان الاتابلغایت (50 مايكرومتر) والممزوج معها ايضاً الهبتان الاعتيادي لغرض عملية النقل إلى عمود الفصل وتم تعبيء العمود جيداً مع النقر على العمود لغرض منع تكون الفجوات داخل العمود كما في الطبقة الاولى، بعدها تم إضافة 5 ملغم من المالتينات وعوامل بعدها بالهبتان لغرض فصل المركبات ذات المحتوى البرافيني العالي وفي النهاية نلاحظ ان قطرات الهبتان الاعتيادي النازل من اسفل العمود اصبحت عديمة اللون، بعدها تم إضافة التولوين الى العمود لغرض فصل المركبات ذات المحتوى الاروماتيكي العالي وكما في المرة السابقة لحين الحصول على قطرات عديمة اللون، تم بعد ذلك إضافة مزيج من التلوين والكحول الايثيلي بنسبة 50:50 وفصل الجزء الأخير والمتمثل بالمركبات ذات المحتوى القطبي العالي (الراتنج)، ثم جمعت نواتج الفصل وقطرت تقظيرياً بسيطاً لغرض فصل المذيب عنها، حيث تمت العملية تحت درجة حرارة المختبر والضغط الجوي الاعتيادي وكانت سرعة القطرة النازلة من العمود بمعدل (7-5) قطرة في الدقيقة الواحدة.

فصل وتجزئة المحتوى الاروماتي分离 aromatic by colum

تم وزن 50 غم من مادة الطور الثابت (اطيان الحديد الحمراء) 150 مايكرومتر ومعاملتها بالهكسان الاعتيادي لتسهيل نقلها الى داخل عمود الفصل مع النقر على العمود لغرض منع تكون الفجوات داخل العمود مع الحفاظ على وجود طبقة من الهكسان فوق مادة الطور الثابت، بعد ذلك قمنا بوزن 3 غ من المحتوى الاروماتي المفصول مسبقاً بواسطه عمود اطيان الحديد الحمراء ومعاملتها بالهكسان الاعتيادي ونقلها الى داخل عمود الفصل، عوامل بعدها العمود بأضافة بمزيج من الهكسان الاعتيادي والبنزين بنسبة 95:5 لغرض فصل المحتوى الاروماتي الاحادي Monoaromatics وتم استلام الناتج بعدها بمعدل (7-5) قطره في الدقيقه ولحين استلام قطرات شفافه اللون، ثم جرى تغيير المذيب حيث استخدم مزيج من الهكسان الاعتيادي والبنزين بنسبة 85:15 لغرض فصل المحتوى الاروماتي الثنائي Diaromatics وتم استلام قطرات الناتج بعدها بمعدل (7-5) قطره في الدقيقه ولحين استلام قطرات شفافه اللون، ثم جرى تغيير المذيب حيث استخدم البنزين لغرض فصل المحتوى الاروماتي المتعدد Polyaromatics (Ahmed, 2010)، وتم الفصل حسب (المخطط، 2):



مخطط (2): خطوات فصل مكونات المحتوى الاروماتي باستخدام طريقة كروماتوغرافيا العمود.



نتائج و المناقشة RESULTS AND DISCUSSION

الفصل باستخدام اطيان الحديد الحمراء Separation by red iron clay

استخدمت اطيان الحديد الحمراء ذات قطر حبيبي 150 ميكرومتر المنشطة والمجهزه مسبقاً لفصل المالتينات حسب الوزن الجزيئي وباستخدام نفس المذيبات، وقد تم فصل ثلاثة اجزاء رئيسية وكما مبينة (الجدول، 1).

جدول (1): نسب واوزان نواتج الفصل بواسطة اطيان الحديد.

(%)	Wt/gm	المذيب	المكونات المفصولة	No.
42.87	2.1435	الهبتان الاعتيادي	البرافينات	1
29.78	1.489	التلوين	الاروماتك	2
25.71	1.2855	تلوين + الكحول الاثيلي	الراتنج	3
1.64	0.082		متبقي	4

وتوضح النسب المفصولة اعلاه ان المركبات ذات المحتوى البرافيني أعلى من المركبات ذوات المحتوى الاروماتي والراتنج والنواتج للنسب الوزنية والمؤية متقاربة مع النتائج المستحصلة بواسطة الفصل باستخدام الاتابلغایت وبما ان الحجم الحبيبي وطريقة تهيئة عمود الفصل للطورين مع نفس المذيبات المستخدمة لكلا الفصلين يتبين ان خام منطقة القيارة غني بالمركبات ذو المحتوى البرافيني العالي بالمقارنة بالمركبات ذوات المحتوى الاروماتي العالي ومحتوى القطبية العالي للراتنج، وهذا متوافق مع ما تم الحصول عليه من بحوث عده (Awwjaey, 2010).

الفصل باستخدام الاتابلغایت Separation by attapulgite clay

استخدم الاتابلغایت الطبيعي العراقي المعالج في فصل المالتينات إلى اجزائها الثلاثة الأساسية وباستخدام المذيبات الهبتان الاعتيادي والتلوين والكحول الاثيلي الممزوج مع التلوين، ويوضح (الجدول، 2) نسبة الأجزاء البرافينية والاروماتية والمركبات القطبية الراتنجية المفصولة بهذا العمود.

جدول (2): نسب واوزان نواتج الفصل بواسطة الاتابلغایت.

(%)	Wt/gm	المذيب	المكونات المفصولة	No.
47.15	2.3575	الهبتان الاعتيادي	البرافينات	1
26.21	1.3105	التلوين	الاروماتك	2
24.73	1.2365	تلوين + الكحول الاثيلي	الراتنج	3
1.91	0.0955		متبقي	4

تظهر النتائج المشار لها في (الجدول، 2) تقارب واضح في القيم النسبية الوزنية والمئوية المستحصل عليها من فصل الاتابلغایت مع التي تم الحصول عليها في اعمدة فصل اطيان الحديد الحمراء، وهذا يبين على ان الاتابلغایت واطيان الحديد الحمراء أعطى نتائج جيدة من ناحية الفصل وان طريقة المعالجة والاعداد كانت ناجحة، وتشير الابيات والمراجع ان الاتابلغایت غير كفؤ في عملية الفصل النفط (Dean *et al.*, 1987)، لكن في هذه الدراسة كانت النتائج مختلفة مع استخدام اتباكيت منطقة الرطبة.

الفصل باستخدام عمود ثانوي الطبقة Separation by daul layer column

تم استخدام طبقة ثنائية من الاتابلغایت + اطيان الحديد المشتركة اللذان يمتلكان قطراً حبيبياً مقداره 150 ميكرومتر باعتبار الطبقتين جيدتين في الفصل للأجزاء الثلاثة الأساسية لمالتينات خام القيارة واستخدام طريقة الاستدلال والتمييز بالاعتماد على تغير اللون في عملية الفصل والموضحة في (الجدول، 3).

جدول (3): نسب واوزان نواتج الفصل بواسطة العمود المشترك.

(%)	Wt/gm	المذيب	المكونات المفصولة	No.
48.26	2.413	الهبتان الاعتيادي	البرافينات	1
27.50	1.375	التلوين	الاروماتك	2
22.82	1.141	تلوين + الكحول الاثيلي	الراتنج	3
1.26	0.063		متبقي	4



فصل وتجزئة المحتوى الاروماتي Separation aromatic by colum


تم استخدام اطيان الحديد الحمراء 150 مايكرومتر في فصل الأجزاء الثلاثة الأساسية للمحتوى الاروماتي المفصول بواسطة عمود اطيان الحديد الحمراء واستخدمت المذيبات مزيج من الهكسان الاعتيادي والبنزين بنسبة 5:95 لغرض فصل المحتوى الاروماتي الاحدادي ومزيج من الهكسان الاعتيادي والبنزين بنسبة 15:85 لغرض فصل المحتوى الاروماتي الثنائي والبنزين لغرض فصل المحتوى الاروماتي المتعدد واستخدام طريقة الاستدلال والتمييز بالاعتماد على تغير اللون حيث ان المحتوى الاروماتي اصفر اللون والثاني يكون اصفر فاتح اللون اكثر من الاحدادي بصورة ملحوظة اما المتعدد يكون شفاف مائل للصفار في عملية الفصل وكما في (الجدول، 4).

جدول (4): نسب واوزان نواتج الفصل للمحتوى الاروماتي.


(%)	Wt/gm	المذيب	المكونات المفصولة	No.
43.31	2.1655	n-hexane+Benzene (95:5)	المحتوى الاروماتي الاحدادي	1
29.56	1.478	n-hexane+Benzene (85:15)	الاروماتك	2
27.12	1.3565	benzene	الراتنج	3

تحليل طيف H^1 NMR spectra analysis H^1 NMR


تم قياس طيف الرنين النووي المغناطيسي للبروتون والخاصية بنواتج الفصل لخام القياره الطبيعي للأجزاء المفصولة بعمود اطيان الحديد الحمراء المحضر مختبريا وشخصت نواتج الفصل المحتوى الاروماتي بواسطة العمود نفسه فضلا عن اجراء القياس للمالتين والاسفلتين، وتحققت الدراسة باستخدام المساحة تحت المنحنى وعن طريق تحديد امتصاصات البروتونات المختلفة، والتي تشمل الهيدروجين الاروماتية Ha والهيدروجين في موقع الفا من الحلقة الاروماتية $H\alpha$ والهيدروجين الفيني Hn وهيدروجين المثيلين البرافيني Hmy وهيدروجين المثيل البرافيني Hme (Morrison, 2012)، ومن خلال الاطلاع على قيم النتائج التي تم الحصول عليها من قياس طيف H^1 NMR للمالتين واجزاءه تبين ان نسبة المواد المشبعة توجد بنسبة اكبر من الاجزاء الاخرى حيث تم توزيع القيم على أساس أن المنطقة المحسورة بين 8.5-6.5 تعود إلى البروتونات الاروماتية، وضمن الحدود 3.4-1.7 تقع البروتونات التابعة لموقع الفا من الحلقة الاروماتية، اما ضمن المدى 2.2-1.4 فتظهر البروتونات التابعة للانظمة الفينية، ومجاميع المثيلين الافتانية البرافينية فتفعل ضمن المدى 1.8-0.9 ومجاميع المثيل ضمن المدى 0.5-0.1 (Dhabab, 2013) وكما في (الاشكال 1 الى 8).




شكل (1): طيف H^1 NMR للاسفالتين.




شكل (2): طيف H^1NMR للملاتين.




شكل (3): طيف H^1NMR للمحتوى الاروماتي




شكل (4): طيف H^1NMR للجزء الراتنجي.




شكل (5): طيف ^1H NMR لجزء البرافيني.



شكل (6): طيف ^1H NMR لجزء الاروماتيات الاحادية من المحتوى الاروماتي.



شكل (7): طيف ^1H NMR لجزء الاروماتيات الثانية من المحتوى الاروماتي.



شكل (8): طيف H^1NMR لجزء الاروماتيات المتعدد من المحتوى الاروماتي.

وفيما يلي جدول لكل طيف من أطيفات H^1NMR يوضح عدد البروتونات وقيمة ازاحتها (الجدول 5 الى 12) (alhaydry, 1999).

جدول (5): عدد بروتونات طيف H^1NMR للأسفلتين وازاحتها الكيميائية.

Number of proton	ppm	No.
(s, 1 H)	0.02	1
(m, 28 H)	0.71 - 1.08	2
(br. s., 39 H)	1.27	3
(br. s., 18 H)	1.58	4
(br. s., 3 H)	2.30	5
(br. s., 6 H)	2.50	6
(br. s., 4 H)	7.14	7

جدول (6): عدد بروتونات طيف H^1NMR للملاتين وازاحتها الكيميائية.

Number of proton	ppm	No.
(d, J=6.40 Hz, 28 H)	0.84	1
(br. s., 25 H)	1.23	2
(m, 8 H)	2.12 - 2.28	3
(m, 10 H)	2.29 - 2.48	4
(m, 10 H)	2.52 - 2.68	5
(br. s., 12 H)	2.73	6
(br. s., 7 H)	3.41	7

جدول (7): عدد بروتونات طيف H^1NMR للمحتوى المشبع وازاحتها الكيميائية.

Number of proton	ppm	No.
(s, 1 H)	0.01	1
(m, 38 H)	0.79 - 1.02	2
(m, 10 H)	1.05 - 1.23	3
(m, 41 H)	1.23 - 1.37	4
(m, 11 H)	1.39 - 1.73	5



جدول (8): عدد بروتونات طيف H^1 NMR للمحتوى الاروماتي واحتها الكيميائيه.

Number of proton	ppm	No.
(s, 1 H)	0.02	1
(s, 1 H)	1.51	2
(s, 44 H)	2.37	3
(m, 49 H)	6.95 - 7.26	4
(m, 5 H)	7.28 - 7.45	5

جدول (9): عدد بروتونات طيف H^1 NMR لمحتوى الرزن واحتها الكيميائيه.

Number of proton	ppm	No.
(s, 1 H)	0.02	1
(s, 6 H)	1.53	2
(s, 41 H)	2.37	3
(s, 1 H)	3.49	4
(m, 44 H)	6.95 - 7.26	5
(m, 7 H)	7.28 - 7.54	6

جدول (10): عدد بروتونات طيف H^1 NMR للمحتوى الاروماتي الاحدادي واحتها.

Number of proton	ppm	No.
(m, 38 H)	0.79 - 1.09	1
(m, 47 H)	1.10 - 1.37	2
(s, 1 H)	1.51	3
(s, 5 H)	2.35	4
(m, 4 H)	7.12 - 7.18	5
(m, 3 H)	7.21 - 7.25	6
(s, 1 H)	7.35	7

جدول (11): عدد بروتونات طيف H^1 NMR للمحتوى الاروماتي الثنائي.

Number of proton	ppm	No.
(m, 42 H)	0.81 - 1.11	1
(m, 52 H)	1.16 - 1.39	2
(s, 1 H)	1.55	3
(m, 5 H)	7.36 - 7.39	4

جدول (12): عدد بروتونات طيف H^1 NMR لمحتوى الاروماتيات المتعددة.

Number of proton	ppm	No.
(m, 17 H)	0.77 - 1.08	1
(d, J=2.83 Hz, 22 H)	1.26	2
(m, 61 H)	7.18 - 7.44	3

REFERENCES

- i. Ahmed, M. H. M. (2010). The evaluation of two local petroleum residues. *Petroleum Science and Technology*, 28(14), 1503-1512.
- ii. Alhaydry, A. (1999). *Instrumental Chemical*. House of Book and Printing, Baghdad University. pp.205-455.
- iii. Anwarul, Y. M. (2008). *History development in the Classification of Kaolin Subgroup*. University of Peshawar, Pakistan.
- iv. Awwjaey, R. (2010). *Study Heavy Crude Oil for Alqayira*. MSc. Thesis, University of Mosul.



- v. Dean, D. K. (1987). *Evaluation of Some Open Column Chromatographic Cethods for Separation of Bitumen Components*. Oil Research Department, Alberta Research Council, Edmontion, Alberta. pp. 44-50.
- vi. Dhabab, J. M. (2013). *Modern Method and Techno in Instrumental*. University of Almustnsrya, pp. 266.
- vii. Grabbers, A. M. (2008). How cool are refractory materials, *The Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy*, 108, 4-6.
- viii. Hasan U. M., Ueno, A, Ito, H, Ito, Y., Yamamoto, Y., Yumoto, I. and Okuyama, H. (2007). Degradation of Long-Chain N-Alkanes (C_{36} And C_{40}) By *Pseudomonas aeruginosa* Strain Watg. *International Biodeterioration and Biodegradation*, 59, 40-43.
- ix. Ibrahim, H. F. (2017). *Chemical Study of Crude Oil for the Field of Eastern of Baghdad, AL-Rashidiya*. Msc Thesis, Alanbar University, College of Science. Dept., of Chemistry.
- x. Jobouri, S. V. (1999). *Study of Sulfur Waste Obtained from Raw Sulfur Purification by Thermal Method*. MSc. Thesis, University of Mosul.
- xi. Khalel, A. M. N. (2011). *Separation the Chemical Components of Asphalt Area Abu Aljeer, Alanbar and Study it's Application Properties*. MSc. Thesis, University of Alanbar.
- xii. Morrison, N. B. (2012). *Organic Chemistry*. New York University, 7th ed., pp. 416-425.
- xiii. Rijab, M. A. (1994). *Studies on Qaiyarah Crude Oil Improving Properties and Assessing Potentials*. MSc. Thesis, University of Mosul.